


WP 300.43

Probetas de embutición, juego de 5, St



Contenido didáctico/ensayos

- junto con el WP 300.11: ensayo con probetas de chapa fina en el equipo de ensayo WP 300

Especificación

- [1] probetas de chapa fina para ensayo de embutición
- [2] 5 probetas de acero
- [3] accesorio para el dispositivo WP 300.11
- [4] accesorio para el WP 300 Ensayo de materiales, 20kN

Datos técnicos

- 5 probetas
- LxAnxAI: 60x60x1mm
 - material: acero

Peso: aprox. 150g

Volumen de suministro

- 1 juego de probetas (5 piezas)

Descripción

- **probetas de chapa fina junto con el WP 300.11 como accesorio para el equipo de ensayo WP 300**

Este juego de probetas se obtiene como accesorio del equipo de ensayo WP 300. Las probetas tienen una sección transversal rectangular y están hechas de chapa metálica.

Las probetas se posicionan en el dispositivo para los ensayos de embutición WP 300.11. El dispositivo se inserta en el equipo de ensayo WP 300.

En los ensayos se deforma la probeta de chapa fina hasta la grieta. El espejo permite observar la probeta desde abajo y así reconocer exactamente cuándo se inicia la grieta.

El grosor objetivo en mm se determina como medida comparativa de la ductilidad en frío. Además, se evalúa el tipo de grieta y la estructura superficial del área abultada.

El juego contiene cinco probetas de acero.

WP 300.43

Probetas de embutición, juego de 5, St

Accesorios necesarios

WP 300 con	Ensayo de materiales, 20kN
WP 300.11 o	Dispositivo para ensayos de embutición
WP 310 con	Ensayo de materiales, 50kN
WP 310.10	Dispositivo para ensayos de embutición